



L I D A  
ЛАКОКРАСКА

# ЭМАЛЬ

КАТАЛОГ РАСЦВЕТОВ

ПФ-266

ЛЮКС

ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ  
И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

[lidalkm.by](http://lidalkm.by)

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для высококачественной отделки окрашенных и неокрашенных полов из древесины, ДВП, ДСП, а также других деревянных поверхностей (в том числе порогов, плинтусов, лестниц и т.д.) внутри жилых, бытовых и производственных помещений. **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** неокрашенную деревянную поверхность необходимо очистить от смолистых веществ, высушить, зачистить для удаления ворса шлифовальной шкуркой и обеспылить. Для уменьшения расхода эмали и повышения качества финишной отделки, неокрашенную поверхность предварительно рекомендуется загрунтовать грунтовкой ГФ-021 или другой алкидной грунтовкой, зачистить шлифовальной шкуркой, не допуская зачистки до деревянной поверхности. С ранее окрашенной поверхности необходимо удалить различные загрязнения, полностью снять отслоившееся покрытие, поверхность отшлифовать и обеспылить. При наличии пленки на поверхности эмали ее удаляют. Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют нефрасом - С4-150/200 или уайт-спиритом и фильтруют через слой марли. Эмаль наносят кистью или валиком на ранее окрашенные поверхности в 1–2 слоя и на новые – в 2-3 слоя. Условия нанесения эмали: температура воздуха в помещении и эмали не ниже 5°C; относительная влажность воздуха не более 80%; влажность окрашиваемой поверхности – 8-10%. **РАСХОД:** на однослойное покрытие составляет 65–100 г/м<sup>2</sup> и зависит от способа нанесения, впитывающей способности, шероховатости поверхности и других факторов. **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** каждый слой эмали сушат при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% - не более 24 ч. После окрашивания следует избегать сильных механических воздействий в течение 7 сут.

# ЭМАЛЬ

ПФ-266 ЛЮКС

ДЛЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. Орех
2. Дуб
3. Классический
4. Жёлто-коричневый
5. Терракотовый

01

OP EX

02

ДУБ

03

КЛАССИЧЕСКИЙ

04

ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ

05

ТЕРПАКОТОВЫЙ



L I D A  
ЛАКОКРАСКА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «Лакокраска» г. Лида  
Республика Беларусь, 231300,  
г. Лида, ул. Игнатова, 71



Телефон: +375 154 53-84-84  
Факс: +375 154 53-85-85  
Эл.почта: [support@lidalkm.by](mailto:support@lidalkm.by)  
[www.lidalkm.by](http://www.lidalkm.by)

