



L I D A  
ЛАКОКРАСКА

# ЭМАЛЬ

ПФ-115

LIDA

КАТАЛОГ РАСЦВЕТОК

ДЛЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** эмаль наносят на поверхность методами распыления, струйного облива, окунания и кистью. Металлическая окрашиваемая поверхность должна быть сухой, зачищена от ржавчины, окалины, загрязнений и обезжирена растворителем. Деревянную поверхность необходимо очистить от смолистых веществ, высушить, зачистить шлифовальной шкуркой для удаления ворса и обеспылить. Если при хранении эмали на поверхности образуется пленка, её следует удалить (при необходимости профильтровать). Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200), скипидаром или их смесью в соотношении 1:1. Допускается увеличение условной вязкости эмали, если после разбавления эмаль сохраняет малярные, защитные и декоративные свойства.

**РАСХОД:** на однослойное покрытие – 100-180 г/м<sup>2</sup> в зависимости от цвета.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** время высыхания каждого слоя эмали – 24 ч при температуре (20±2)°С, красной и вишнёвой – 48 ч при температуре (20±2)°С. Допускается горячая сушка покрытия при температуре 105-110 °С в течение 1 ч.

# ЭМАЛТЬ

ПФ-115 LIDA

ДЛЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. Белый
2. Светло-серый
3. Серый
4. Темно-серый
5. Бежевый
6. Желтый
7. Оранжевый
8. Голубой
9. Синий
10. Бирюзовый
11. Салатовый
12. Зеленый
13. Защитный
14. Красный
15. Вишневый
16. Нуга-коричневый
17. Черный



БЕЛЫЙ

02

СВЕТЛО-СЕРЫЙ



03

СЕРЫЙ

04

ТЕМНО-СЕРЫЙ

05

БЕЖЕБЫЙ

06

ЖЕЛТЫЙ

07

ОРАНЖЕВЫЙ





10

БІЛІМНОСТІ



12

ЗЕЛЕНЬКИЙ

13

ЗАЩИТНЫЙ

14

КРАСНЫЙ

15

ВИШНЕВЫЙ

16

НУГА-КОР ИЧЕВЫЙ

17

ЧЕРНЫЙ