

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

НАЗНАЧЕНИЕ: Для защитно-декоративной окраски металлических конструкций, деталей приборов и механизмов, изделий художественнойковки, металлической мебели (шкафы, стеллажи, сейфы), дверей, заборов, ворот, решеток и т.п., а также любых других металлических изделий, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией с толщиной плотно держащейся ржавчины до 100 мкм, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ ГРУНТ-ЭМАЛЬ С ДРУГИМИ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Время высыхания однослойного покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$ составляет не более 1 ч. При более низкой температуре и более высокой относительной влажности воздуха время сушки увеличивается. Грунт-эмаль можно наносить при температуре от плюс 5°C до плюс 30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускается окраска во время атмосферных осадков, а также по влажной обледенелой поверхности. Выдержка покрытия перед эксплуатацией не менее 7 сут.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей с толщиной плотно держащейся ржавчины до 100 мкм (0,1 мм). Грунт-эмаль по ржавчине рекомендуется использовать при ремонте старых металлоконструкций с остатками лакокрасочного покрытия и ржавчины.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: в качестве самостоятельного покрытия грунт-эмаль по ржавчине рекомендуется наносить не менее 3 слоев с межслойной сушкой 10–15 мин при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$. Время высыхания покрытия, состоящего из трех слоев грунт-эмали по ржавчине, до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$ составляет не менее 6 ч. Время высыхания однослойного покрытия – 2 ч при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$. Выдержка покрытия перед эксплуатацией не менее 7 сут.

